

LAGERWARE - sofort verfügbar

TPU - Spritzgußqualität in den Ausführungen Natur und Schwarz

Polylan 20er Serie

- Einfacher Polyester (kann Anteile von Polyether enthalten)
- Minimale Schwankungen in Farbe und Verarbeitbarkeit von Charge zu Charge möglich
- Geeignet für Anwendungen mit einfachen bis mittleren technischen Anforderungen
- Spritzguss auf Polyesterbasis von Shore A70 bis Shore D60

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Farbe	Shorehärte A DIN ISO 7619-1	Zugfestigkeit N/mm ² DIN 53504-S2	Reißdehnung % DIN 53504-S2	Dichte g/cm ³ DIN EN ISO 1183-1
UC2-27520	Polylan 27520	natur	75 +/- 3	>23	> 350	1,21+/-0,04
UC2-28020	Polylan 28020	natur	80 +/- 3	>23	> 350	1,21+/-0,04
UC2-28520	Polylan 28520	natur	85 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04
UC2-29020	Polylan 29020	natur	90 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04
UC2-29520	Polylan 29520	natur	95 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04
UC2-27020S	Polylan 27020S	schwarz	70 +/- 3	>23	> 350	1,21+/-0,04
UC2-27520S	Polylan 27520S	schwarz	75 +/- 3	>23	> 350	1,21+/-0,04
UC2-28020S	Polylan 28020S	schwarz	80 +/- 3	>23	> 350	1,21+/-0,04
UC2-28520S	Polylan 28520S	schwarz	85 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04
UC2-29020S	Polylan 29020S	schwarz	90 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04
UC2-29520S	Polylan 29520S	schwarz	95 +/- 3	> 26	> 350	1,21+/-0,04

Unsere Lagerware wird standardmäßig in 25 kg Säcken verpackt. Auf Wunsch kann die Ware ab einer Abnahmemenge von mindestens 500 kg auch im Oktabin verpackt werden.

Einige Anwendungsmöglichkeiten



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.polytherm-kg.de
oder kontaktieren Sie uns direkt unter: sales@polytherm-kg.de

Die oben aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte, die statistisch auf der Basis von Proben ermittelt wurden, ohne dass sie als Eigenschaft zugesichert werden. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle.